



Grade	Code	AISI	Soğuk İş Takım Çeliği
1.2316 + QT	X38CrMo16	-	

### Çelik Özellikleri

1.2316 ön sertleştirilmiş, korozyona karşı dayanıklı bileşiminde yüksek oranda Cr ihtiva eden martenzitik takım çeliğidir ve iyi parlatılabilir, sıcaklık ve aşınmaya karşı iyi dayanımı gibi özelliklere sahiptir.

### Kimyasal Analiz (1.2316)

C %	Si %	Mn %	Cr %	Mo %	Ni %	V %	W %	Co %	Sonst.
0,37	1,00 max.	1,50 max.	16,00	1,10	1,00 max.	-	-	-	-

### Uygulama Alanları

1.2316 korozif plastiklerin üretimindeki kullanılan kalıplar, takımlar ve gıda endüstrisinde kullanılır.

### Açıklama

Korozyona karşı 1.2083'e kıyasla geliştirilmiş dirence sahiptir.

### Spesifikasyon

1.2316, X38CrMo16